

# Drôty kruhového prierezu s vysokým obsahom uhlíka pre čalúnnictvo – BONNELL a ZIG ZAG

podľa BN-84/5013-01, WT 14/93

## Povrchová úprava

- holý - fosfátovaný

## Materiál

- valcovaný drôt s vysokým obsahom C podľa EN 10016-2 a ASTM-A 510M-00

## Výrobné možnosti

Priemer drôtu [mm]	Tolerancia [mm]	Pevnosť drôtu	
		Type I N/mm <sup>2</sup>	Type II N/mm <sup>2</sup>
1,4	+0,02 / -0,03	1422 ÷ 1667	1422 ÷ 1716
1,9	±0,03	1618 ÷ 1814	1618 ÷ 1922
2			
2,2			
2,4			



Pozn: drôty pre čalúnnictvo môžu byť vyrobené aj podľa individuálnych požiadaviek zákazníka