


# Oceľové lano

## 6x19S-FC

## podľa STN EN 12385-8 na lyžiarske vleky a lanovky



Súčiniteľ min. únosnosti:	FC
Súčiniteľ menovitej dĺžkovej hmotnosti:	0,350
Súčiniteľ menovitej kovovej plochy prierezu:	0,352
	0,384

### Konštrukcia prameňa 1+9+9

Nominálny priemer		Menovitá dĺžková hmotnosť		Menovitá kovová plocha prierezu FC	Minimálna únosnosť pri pevnosti			Maximálna výrobná dĺžka lana v celku
d	Toleranc. priemeru	FC	Tolerancia dĺžkovej hmotnosti		1570	1770	1960	
mm	%	kg/m	%	mm <sup>2</sup>	FC	FC	FC	m
6,0		0,127		13,82	19,78	22,30	24,70	5 000
7,0		0,172		18,82	26,93	30,36	33,61	5 000
8,0		0,225		24,58	35,17	39,65	43,90	5 000
9,0		0,285		31,10	44,51	50,18	55,57	5 000
10,0		0,352		38,40	54,95	61,95	68,60	5 000
11,0		0,426		46,46	66,49	74,96	83,01	5 000
12,0		0,507		55,30	79,13	89,21	98,78	4 000
13,0		0,595		64,90	92,87	104,70	115,93	4 000
14,0	+1 / +5	0,690	-2 / +5	75,26	107,70	121,42	134,46	4 000
15,0		0,792		86,40	123,64	139,39	154,35	3 000
16,0		0,901		98,30	140,67	158,59	175,62	3 000
17,0		1,017		110,98	158,81	179,04	198,25	4 000
18,0		1,140		124,42	178,04	200,72	222,26	3 000
19,0		1,271		138,62	198,37	223,64	247,65	3 000
20,0		1,408		153,60	219,80	247,80	274,40	3 000
22,0		1,704		185,86	265,96	299,84	332,02	3 000
24,0		2,028		221,18	316,51	356,83	395,14	2 000

**Legenda:** FC - textilná duša