


Oceľové lano

6x36WS-FC

podľa STN EN 12385-8 na lyžiarske vleky a lanovky



Súčiniteľ min. únosnosti:	FC
Súčiniteľ menovitej dĺžkovej hmotnosti:	0,340
Súčiniteľ menovitej kovovej plochy prierezu:	0,360
	0,393

Konštrukcia prameňa 1+7+7/7+14

Nominálny priemer		Menovitá dĺžková hmotnosť		Menovitá kovová plocha prierezu FC	Minimálna únosnosť pri pevnosti			Maximálna výrobná dĺžka lana v celku
d	Toleranc. priemeru	FC	Tolerancia dĺžkovej hmotnosti		1570	1770	1960	
mm	%	kg/m	%	mm ²	FC	FC	FC	m
8,0		0,230		25,15	34,16	38,52	42,65	6 000
9,0		0,292		31,83	43,24	48,75	53,98	6 000
10,0		0,360		39,30	53,38	60,18	66,64	5 000
11,0		0,436		47,55	64,59	72,82	80,63	5 000
12,0		0,518		56,59	76,87	86,66	95,96	5 000
13,0		0,608		66,42	90,21	101,70	112,62	4 000
14,0		0,706		77,03	104,62	117,95	130,61	4 000
16,0		0,922		100,61	136,65	154,06	170,60	2 000
18,0	+5 / 0	1,166	-2 / +5	127,33	172,95	194,98	215,91	4 000
20,0		1,440		157,20	213,52	240,72	266,56	3 000
22,0		1,742		190,21	258,36	291,27	322,54	3 000
24,0		2,074		226,37	307,47	346,64	383,85	2 500
25,0		2,250		245,63	333,63	376,13	416,50	2 000
26,0		2,434		265,67	360,85	406,82	450,49	2 000
28,0		2,822		308,11	418,50	471,81	522,46	2 000
30,0		3,240		353,70	480,42	541,62	599,76	1 500
32,0		3,686		402,43	546,61	616,24	682,39	1 500

Legenda: FC - textilná duša