


Oceľové lano

6x7-FC

podľa STN EN 12385-8 na lyžiarske vleky a lanovky



	FC
Súčiniteľ min. únosnosti:	0,335
Súčiniteľ menovitej dĺžkovej hmotnosti:	0,332
Súčiniteľ menovitej kovovej plochy prierezu:	0,369

Konštrukcia prameňa 1+6

Nominálny priemer		Menovitá dĺžková hmotnosť		Menovitá kovová plocha prierezu FC	Minimálna únosnosť pri pevnosti			Maximálna výrobná dĺžka lana v celku
d	Tolerancia priemeru	FC	Tolerancia dĺžkovej hmotnosti		1570	1770	1960	
mm	%	kg/m	%	mm ²	FC	FC	FC	m
6,0	+1 / +5	0,120	-2 / +5	13,28	18,93	21,35	23,64	4 000
7,0		0,163		18,08	25,77	29,05	32,17	3 000
8,0		0,212		23,62	33,66	37,95	42,02	5 000
9,0		0,269		29,89	42,60	48,03	53,18	5 000
10,0		0,332		36,90	52,60	59,30	65,66	5 000
11,0		0,402		44,65	63,64	71,75	79,45	5 000
12,0		0,478		53,14	75,74	85,38	94,55	3 000
13,0		0,561		62,36	88,89	100,21	110,97	3 000
14,0		0,651		72,32	103,09	116,22	128,69	3 000
16,0		0,850		94,46	134,64	151,80	168,09	2 000

Legenda: FC - textilná duša