

Drôty kruhového prierezu s vysokým obsahom uhlíka na výrobu lán

podľa EN 10264-2, DIN 2078, BS 2763, ISO 2232, PN-68/M-80021

Povrchová úprava

- holý (borax alebo borax-fosfát pred ťahaním)
- Zn

Materiál

- valcovaný drôt podľa EN 10016-2 a ASTM-A 510M-00

Výrobné možnosti

EN10264-2, ISO 2232, BS 2763

Pevnosť N/mm ²	Priemer drôtu [mm]	
	Zn	holý
1570	0,30 ÷ 3,60	0,30 ÷ 2,60
1770	0,20 ÷ 3,20	0,20 ÷ 2,20
1960	0,20 ÷ 1,90	0,20 ÷ 1,90

DIN 2078, PN-68/M-80021

Pevnosť N/mm ²	Priemer drôtu [mm]	
	Zn	holý
1370	0,40 ÷ 3,60	0,40 ÷ 3,00
1570	0,30 ÷ 3,60	0,30 ÷ 2,60
1770	0,20 ÷ 3,20	0,20 ÷ 2,20
1960	0,20 ÷ 1,90	0,20 ÷ 1,90

Pozn: lanové drôty môžu byť vyrobené aj podľa individuálnych požiadaviek zákazníka

